



Научно-производственная компания "ЛКМ СССР"
443000, Россия, Самарская область, Самара
ул. Запорожская 19А
lkmccsr.ru
+7 (905) 018-91-11
+7 (846)2488815

Метод нанесения:

Гидроизоляция для кровли наносится на сухие, влажные, желательны чистые основания без отслаивающихся участков.

Наносится при помощи безвоздушного компрессора (GRACO), валиком или кисточкой.

Высыхание – от 1 до 6 часов, при температуре воздуха -25 Цельсия + 40. Полная полимеризация 72 часа. Время высыхания зависит от толщины слоя.

Расход гидроизоляционного покрытия толщиной на 1 м² – составляет 1.2 -1.5 килограмма на квадратный метр. Требуемая толщина покрытия составляет от 1 до 2 мм. Нанесение идет в любой период при температуре воздуха от -25 Цельсия.

Подготовка к нанесению, меры предосторожности при использовании жидкой кровли:

Гидроизоляционный состав тщательно перемешать до однородной массы. Перемешивание производится дрелью с насадкой или миксером в течение 2 минут, а также вручную 4-5 минут. Работу с мастикой однокомпонентной следует производить в проветриваемых помещениях, с использованием респиратора. При попадании в глаза или на кожу сразу промыть чистой, пресной водой.

Очистка оборудования и инструмента делать сразу после циклов работ. Для очистки и смывки использовать ксилол.

Хранение и применение гидроизоляционного покрытия не связано с соблюдением жестких требований к безопасности, оно пожаро-безопасно.

Транспортировку и хранение жидкой кровли Бастион делать в плотно закрытой таре при температуре от- 25 С до +30 С.

При попадании на поверхность кожи - очистить растворителем, уайтспирит, вода с мылом.

При чрезмерном попадании в органы дыхания – немедленно выйти на свежий воздух.

В случае пролива покрытия, для облегчения уборки, использовать любой впитывающий материал, например песок, ветошь.